

HAZZIN

COMÉRCIO DE RESINAS ESPECIAIS

RESINA DE ALTA VISCOSIDADE PARA SELAMENTO



CARACTERÍSTICAS

As resinas de alta viscosidade para selamento da Hazzin, são voltadas para, principalmente, o selamento de madeiras de forma mais prática, econômica e rápida, garantindo um perfeito selamento da madeira com o melhor rendimento do produto.

Assim você irá evitar que a madeira absorva as camadas posteriores de resina, além de garantir a menor incidência de bolhas na sua peça.

SISTEMA DE ALTA VISCOSIDADE PARA SELAMENTO

Resina de consistência viscosa, com maior rendimento, voltada para o selamento de madeiras de forma eficiente e econômica.



HAZZIN
COMÉRCIO DE RESINAS ESPECIAIS

USE SUA CRIATIVIDADE !

Se você precisa de um selamento perfeito para sua madeira, aliado a praticidade e economia, esta é a resina perfeita para você. Com garantia de um excelente resultado nas suas peças!

INDICAÇÕES:

MADEIRAS LIXADAS,
MADEIRAS COM MUITOS
POROS, MADEIRAS COM
BURACOS, MADEIRAS EM
GERAL.

Tenha qualidade na sua aplicação e crie peças de alto padrão com a **Hazzin!**



HAZZIN
COMÉRCIO DE RESINAS ESPECIAIS

**A MELHOR SOLUÇÃO
PARA QUEM BUSCA
UM SELAMENTO
ECONÔMICO E COM
MAIS ECONÔMIA!**



CONJUNTOS:

900 g conjunto
1,800 Kg conjunto



- ✓ Alto rendimento.
- ✓ Mais economia.
- ✓ Maior eficiência.
- ✓ Selamento em até 2 demãos
- ✓ Secagem rápida em até 4 horas.

**SELAGEM
EM ATÉ
2 DEMÃOS!**



MÉTODO DE USO



1

Em um balde adicionar o componente B sobre o componente A, obedecendo sempre a proporção de 50% do componente B em relação ao componente A.



2

Misture o componente A (resina) com o componente B (endurecedor) durante 4 minutos.



3

Após a mistura derrame todo o produto do recipiente na superfície desejada utilizando-o imediatamente.



4

Não se deve deixar o produto dentro do recipiente por mais de 15 minutos após a adição do endurecedor.

EXEMPLO DE PROPORÇÃO DE MISTURA:

- * **Componente A:**
1 kg de resina.
- * **Componente B:**
500g de endurecedor.

TEMPO DE MANUSEIO:


ATÉ
30 MINUTOS

SECAGEM:

AO TOQUE:
4 HORAS
CURA TOTAL:
7 DIAS

HAZZIN
COMÉRCIO DE RESINAS ESPECIAIS

A aplicação pode ser feita usando um pincel ou um rolinho de espuma para epóxi.



CUIDADOS



Para utilizar nossa resina de alta viscosidade é necessário alguns cuidados:

- Se certifique de deixar a peça em um ambiente de temperatura mais amena, para evitar o surgimento de ondulações no acabamento.
- Não deixe uma camada com muito excesso, tente esticar ao máximo usando o rolinho ou pincel.
- Limpe bem o ambiente e a superfície de aplicação para evitar pequenas falhas na sua camada de aplicação.
- Ao finalizar a aplicação, monitore por algum tempo o surgimento de algumas bolhas, e caso necessário ajude a estourar usando um maçarico ou nosso Spray Quebra Bolhas.


ATENÇÃO A CRISTALIZAÇÃO

A cristalização é um processo natural que ocorre na resina epóxi (COMPONENTE A), esse processo se dá devido a baixa temperatura, ou seja, quanto mais frio mais chance de cristalizar.

Existem alguns graus de cristalização começando pelo baixo, médio e avançado. No baixo ela fica apenas esbranquiçada e mais viscosa, no médio já fica com aspecto açucarado com alguns gomos mais grossos e no grau avançado ela fica totalmente sólida e dura.

Como resolver?

Para resolver a cristalização é simples, basta aquecer ela. Um dos métodos de aquecimento é fazer um banho maria com a resina. Coloque o recipiente dentro de uma bacia de água quente e deixe lá por alguns minutos. Logo após ela voltará ao estado normal.





Todas as informações e recomendações deste documento são os nossos melhores estudos e testes em laboratório. Em todo caso, a responsabilidade do uso para determinada aplicação, informações de rendimento e recomendações de alguns produtos para outros propósitos de uso são de responsabilidade do comprador.

CLIQUE AQUI E ACESSE A PLANILHA

Para lhe **ajudar no cálculo correto de proporção e quantidade de uso**, você pode usar nossa planilha de cálculo gratuitamente.



Hazzin Comércio de Resinas Ltda
Rua Gertrúdes da Silva Simas, 65 - Itaipava
Itajaí, Santa Catarina
CEP: 88316-625
CNPJ: 34.668.821/0001-12
Telefone: (47) 3300-1993
Email: contato@hazzin.com.br

HAZZIN
COMÉRCIO DE RESINAS ESPECIAIS
WWW.HAZZIN.COM.BR